

Ремонтный комплект SOLL REP комплектуется из полиэфирной смолы, отвердителя консистенции пасты и полотна стеклоткани. Предназначена для быстрого ремонта поверхностных повреждений. Хорошо сделанное нанесение полиэфирной смолы на ремонтируемую поверхность укрепляет и отвердевает полиэфирных и металлических поверхностей. Характеризуется как имеющая очень хорошую адгезию к основанию и механической прочностью. Устойчива к воздействию погодных условий, разбавленных кислот, а также бензина, смазочных материалов и масел. Полиэфирную смолу после затвердевания можно шлифовать. Можно покрывать шпатлевкой для достижения необходимой гладкости поверхности. Используется для локального ремонта проржавевших мест кузовов автомобилей, лодок, яхт, кемперов, полиэфирных и деревянных поверхностей.

Цвет	Светло жёлтый	
Форма	Жидкость	
Соотношение смешивания	100:3 по весу	
Вязкость, вискозиметр Ноерплер, 20°C	450 – 500 мПас	
Способ применения:	Обрабатываемые поверхности очистить, обезжирить, обработать наждачной бумагой, для достижения матовой поверхности, опять обезжирить и осушить. Подготовить соответствующий кусок стеклоткани. Подготовить нужную порцию полиэфирной смолы, добавить 2-3 части отвердителя по весу и хорошо перемешать. С помощью кисти нанести смолу на очищенный участок. Наложить перед этим подготовленную стеклоткань, прижать её и кистью пропитать смолой. Подождать около 45 минут – при температуре 20°C. После этого поверхность можно обрабатывать механически. Повышение температуры ускоряет затвердение. Шлифовать наждачной бумагой P80 – P120.	
Годен к применению	10 – 15 мин.	
Сушка	Время гелеобразования	Полная твёрдость
	При 20° C	10 - 18 мин.
ЛОС-регулирование	ЕС предельное значение для данного продукта (кат. V/b): 540 г/л (2007) Этот продукт имеет ЛОСmax. <540 г/л	
Рекомендации по технике безопасности труда и гигиене:	Полиэфирная смола содержит стирол, пары которого опасны. Имеет негативное воздействие через дыхательные пути, вызывает раздражение глаз и кожи. Продукт легко воспламеняется. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции использовать соответствующее респираторное оборудование. Не вдыхать пары. Хранить закрытыми и держать в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала.	
Упаковка и транспортирование:	В одиночной упаковке: 242г полиэфирной смолы, 8г отвердителя и 0,25м <sup>2</sup> полотна стеклоткани. Упаковки во время транспортировки должны быть защищены от опракидывания и перемещения.	
Хронение:	Хранить в плотно закрытых оригинальных упаковках, в сухих и хорошо проветриваемых помещениях, приспособленных для хронения легковоспламеняющихся продуктов до 25°C.	
Срок хронения:	12 месяцев от даты производства	

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.